

Termék Adatlap

Kiadás dátuma: 2010/12/15

Termékazonosító szám: 02 05 01 01 005 0 000001

Sikaflex®-11 FC+



Sikaflex®-11 FC+

Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag

Termékleírás

A Sikaflex®-11 FC+ egykomponensű, légnedvességre kötő, rugalmas poliuretán kötőanyagú hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztó anyag. Bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.

Alkalmazási terület

A Sikaflex®-11 FC+ hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag, ezért kiválóan alkalmazható az alábbi területeken:

- *Hézagtömítőként* függőleges és vízszintes hézagoknál, hangszigetelésként csövekhez, a betonba beágyazott védőcső és a cső között. Tömítésként válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszervezetekhez, szellőző berendezésekhez és sok egyéb területre.
- *A Sikaflex®-11 FC+ sokoldalúan felhasználható ragasztóként.* Alkalmas beltéri és kültéri ablakpárkányok, küszöbök, lépcsőfokok, szegélylécek, védőburkolatok, fedőburkolatok, előregyártott elemek és sok más anyag ragasztásához.

Termékelőnyök

A Sikaflex®-11 FC+:

- Egykomponensű, felhasználásra kész
- Flexibilis és rugalmas
- Oldószermentes és szagtalan
- Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

Tömítőanyagként:

- Buborékmentes térhálósodás
- Kiváló tapadás a szokásos építőanyagokhoz
- Jó mechanikai ellenállás
- Jó időjárás- és öregedésállóság
- Állékony

Ragasztóanyagként:

- Nem szükséges a ragasztási felületeket alapozni
- Nincs korróziós hatása
- Ütés- és rezgéselnyelő

Engedélyek

EMICODE EC 1 PLUS "nagyon alacsony emissziójú".

ISEGA engedély élelmiszeripari területen történő felhasználásra



Termékadatok

Megjelenés

Szín	Fehér, szürke, barna, fekete, bézs
Szállítás	300 ml-es kartus 600 ml-es unipack

Tárolás

Tárolási körülmények / Eltarthatóság	Eredeti, sértetlen csomagolásban, közvetlen napsütéstől védett, száraz helyen +10 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 15 hónapig.
--------------------------------------	--

Műszaki adatok

Vegyí bázis	Egykomponensű nedvességre kötő poliuretán
Sűrűség	~ 1,35 kg/dm ³
Bőrösödési idő	~ 65 perc (+23°C-on / 50% relatív páratartalom)
Kötési sebesség	~ 3,5 mm / 24 óra (+23°C-on / 50% relatív páratartalom)
Hézagkeresztmetszet	Min. szélesség = 10 mm / max. szélesség = 35 mm
Állékonyosság	0 mm, nagyon jó
Alkalmazási hőmérséklet	-40°C - +80°C

Mechanikai / fizikai tulajdonságok

Húzószilárdság	~ 1,5 N/mm ²
Szakítószilárdság	~ 8 N/mm ²
Shore A keménység	~ 37, 28 nap után (+23°C-on / 50% relatív páratartalom)
Rugalmassági modulus (E)	~ 0,6 N/mm ² 28 nap után (+23°C-on / 50% relatív páratartalom)
Szakadási nyúlás	~ 700% 28 nap után (+23°C-on / 50% relatív páratartalom)
Rugalmas visszaalakulás	> 80% 28 nap után (+23°C-on / 50% relatív páratartalom)

Ellenállás

Vegyí ellenállás	Vízzel, tengervízzel, hígított lúgokkal, cementhabarccsal és vizes tisztítószerrel szemben ellenálló. Alkohollal, szerves savval, hígítatlan lúggal és savval, klórral, klórozott üzemanyagokkal (szénhidrogén származék) szemben nem ellenálló.
------------------	---

Rendszer információ

Feldolgozási tudnivalók

Anyagfelhasználás / hézagkialakítás

Hézagkitöltés:

A hézagszélességet a tömítőanyag mozgási képességeihez kell igazítani. A hézagszélesség általában > 10 mm és < 35 mm között legyen. A szélesség és mélység aránya $\sim 1 : 0,8$ (padlőhézagoknál) és $\sim 1 : 2$ (homlokzati hézagoknál).

Minden hézagot a vonatkozó előírásokkal, követelményekkel és a vállalkozóval összhangban kell megtervezni, méretezni, mert későbbi változások általában nem megvalósíthatók. A számítás alapja a szükséges hézag szélessége, a tömítőanyag és a határoló építőanyag műszaki értékei, valamint az épület kiterjedése, az építési mód és a méret.

Azok a hézagok, melyek zsugorodás miatt vágva készülnek és rendszeren 10 mm-nél kisebbek, nem minősülnek mozgási hézagoknak. Mértékadó a hézag szélessége a hézag-tömítő anyag bedolgozása idején (javasolt bedolgozási hőmérséklet $+ 10$ °C).

Körülbelüli felhasználás (padlőhézagokhoz):

Hézagszélesség	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Hézagmélység	10 mm	12 - 15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Hézaghossz / 600 ml	$\sim 6,0$ m	$\sim 2,5 - 3,0$ m	$\sim 1,8$ m	$\sim 1,2$ m	$\sim 0,8$ m
Hézaghossz / 300 ml	$\sim 3,0$ m	$\sim 1,5$ m	$\sim 0,9$ m	$\sim 0,6$ m	$\sim 0,4$ m

Minimális hézagszélesség az ablakok körül: 10 mm.

Háttértámasz: Mindig használjunk zártcellás, polietilén háttérkitöltő profilt.

Ragasztás:

- Pontszerűen:
1 darab 300 ml-es Sikaflex®-11 FC⁺ kartusból 100 darab 3 cm átmérőjű ragasztó nyomható ki (átmérő = 3 cm; vastagság = 0,4 cm)
- Csíkban:
1 darab 300 ml-es Sikaflex®-11 FC⁺ kartusból 5 mm széles és 5 mm magas, háromszög keresztmetszetű ragasztócsík készíthető

Alapfelület minősége

Az alapfelület tiszta, száraz, homogén és olajtól, zsírtól, valamint laza részekről mentes legyen. A cementtejet távolítsuk el.

Alapfelület előkészítés / alapozás	A Sikaflex®-11 FC⁺ anyag a legtöbb tiszta és ép alapfelületen általában jól tapad. Az optimális tapadáshoz és nagy teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz, mint például többszintes építmények, magas igénybevételnek kitett hézagkitöltések vagy extrém időjárási körülményeknek kitett alapfelületek esetén használjunk megfelelő alapozót vagy tisztítószer. Kétséges esetben végezzünk vizsgálatot egy tesztfelületen. <i>Nem porózus alapfelület:</i> Csempék, porszórt fémfelületek, alumínium, eloxált alumínium, rozsdamentes acél és horganyzott acél felületek esetén borzoljuk fel az alapfelületet csiszolófátyollal, majd használunk Sika® Aktivator-205 anyagot egy tiszta pamutrongy segítségével. A tömítés készítése előtt hagyjuk kiszellőzni legalább 15 percig. Minden egyéb fémfelületet borzoljuk fel csiszolófátyollal, majd használunk Sika® Aktivator-205 anyagot egy tiszta pamutrongy segítségével. Legalább 15 perces kiszellőzést követően hordjuk fel a Sika®Primer-3 N alapozót egy ecset segítségével. A tömítés készítése előtt várjunk legalább 30 percet (legfeljebb 8 órát). PVC felülethez használunk Sika®Primer-215 alapozó folyadékot a Sika®Primer-3 N helyett. A tömítés készítése előtt várjunk legalább 30 percet (legfeljebb 8 órát). <i>Porózus alapfelület:</i> Pl. beton, pórusbeton, cementvakolat, -habarcs, téglafalazat stb. esetén ecseteljük a felületet Sika® Primer-3 N alapozó folyadékkal. Tömítés előtt várjunk legalább 30 percet (legfeljebb 8 órát). Fontos figyelmeztetés: Az alapozó csak segíti a tapadást. Egyik sem helyettesíti a felület szabályos tisztítását, sem nem javítja lényegesen a szilárdságát. Az alapozás elősegíti a tömítés hosszú élettartamát. További információkért kérje a Sika® Primer alapozási táblázatot.
---	---

Feldolgozási feltételek

Alapfelület hőmérséklete	Minimum +5 °C / maximum +40 °C
Környezet hőmérséklete	Minimum +5 °C / maximum +40 °C
Alapfelület nedvességtartalma	Száraz
Harmatpont	Az alapfelület hőmérséklete 3°C-kal a harmatpont felett legyen.

Feldolgozási tudnivalók

Feldolgozási módszerek / eszközök	A Sikaflex® -11 FC⁺ felhasználásra kész termék. A megfelelő hézag és alapfelület előkészítése után helyezzük el a háttérkitöltő profilt a kívánt mélységben és szükség szerint alapozzuk. Helyezzük be a kartust a kinyomópisztolyba és óvatosan nyomjuk a Sikaflex® -11 FC⁺ anyagot a hézagba és közben bizonyosodjon meg arról, hogy a ragasztó teljesen kitölti-e a hézagot. A hézag kitöltése közben kerüljük el a levegő bezáródását. Biztosítsunk megfelelő tapadást a hézagszélekhez. Használjunk maszkoló szalagot, ahol esztétikai követelmények merülnek fel a hézagkialakítással szemben. A maszkoló szalagot akkor kell eltávolítani, amikor a tömítőanyag még nem kikötött. Simítsuk az anyagot simító folyadékkal a tökéletes hézagtömítési felület eléréséhez. <i>Ragasztás:</i> Az alapfelület előkészítése után hordjuk fel a felületre a Sikaflex® -11 FC⁺ anyagot csikban vagy pontszerűen néhány centiméteres távolságra egymástól. Kézzel nyomjuk az elemeket a kívánt helyre. Ha szükséges, használjon ragasztószalagot, kézi szorítót vagy támasztást, ami az összeillesztett elemeket tartja a kötés idejéig. A nem megfelelően rögzített elemek könnyen megigazíthatók a felhordást követő első néhány percben. Majd ismét jól nyomjuk össze a ragasztandó elemeket. Az optimális tapadás a Sikaflex®-11 FC⁺ teljes kikötése után érhető el, azaz 24 - 48 óra múlva +23 °C-on, 2 -3 mm-es rétegvastagság esetén.
Eszköztisztítás	Szerszámtisztításhoz használunk Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T anyagokat azonnal a munka befejezése után. A kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani a felületekről.

Feldolgozási megjegyzések / korlátozások

Rugalmas tömitést nem szabad átfesteni, mivel a festéknek korlátozott a mozgási képessége és ez a hézagmozgás során repedéshez vezet.

Egy kompatibilis bevonat a hézag szélétől legfeljebb 1 mm-re fedhet rá. A kompatibilitási vizsgálatot a DIN 52 452-2 szerint kell elvégezni.

Színeltérés lehetséges a kémiai összetevők miatt, magas hőmérséklet mellett, UV-sugárzásnál (különösen a fehérrel színezett termékeknél). Bármennyire is változik a szín, ez a műszaki jellemzőket, vagy az anyag tartósságát nem befolyásolja.

Természetes kő tömitése előtt vegye fel a kapcsolatot műszaki tanácsadó szolgálattal.

Ne használja a Sikaflex®-11 FC*-t üvegtömitéshez, bitumenes alapfelülethez, természetes gumihoz, EPDM gumihoz, vagy olyan épületszerkezetekhez, melyet olajos bevonattal láttak el, ill. olyan felületeknél, amit a tömitőanyag oldhat.

Ne használja a Sikaflex®-11 FC*-t úszómedencék tömitésére.

Nem alkalmas víznyomásnak kitett vagy tartósan vízben lévő hézagok tömitéséhez.

A friss Sikaflex®-11 FC* anyag lehetőleg ne érintkezzen olyan anyagokkal, ami reakcióba léphet az izocianáttal, különösen alkohollal, ami alkotóeleme gyakran pl.: hígítóknak, oldószereknek, tisztítószereknek és zsáluzzattisztító anyagoknak. Ezek az anyagok megakadályozhatják vagy gátolhatják az anyag kikötését.

Mérési értékek

Ebben a Termék Adatlapon minden műszaki adat laborvizsgálati eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások


Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapon meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapon közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjünk vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371-2022

info@hu.sika.com www.sika.hu

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK

önkéntesen tanúsítva
minőségirányítási rendszer
ISO 9002 szerint



KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK

önkéntesen tanúsítva
környezetirányítási rendszer
ISO 14001 szerint

