

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-3 N

OLDÓSZERES ALAPOZÓ PORÓZUS ALAPFELÜLETEKRE ÉS FÉMEKRE

TERMÉKLEÍRÁS

Sika® Primer-3 N egykomponensű, oldószeres alapozó.

FELDOLGOZÁS

Sika® Primer-3 N oldószeres, egykomponensű alapozó a Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® és Sikasil® termékekhez porózus (pl. beton) és fém alapfelületekre.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Könnyen alkalmazható
- Vízlepergető
- Rövid kiszellőzési idő

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyi alapanyag	Egykomponensű, oldószeres epoxigyanta bázisú keverék
Csomagolás	250 ml-es flakon, 6 db / doboz 1 l-es flakon, 4 db / doboz 5 l-es kanna
Szín	Átlátszó
Eltarthatóság	Sika® Primer-3 N bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett, a gyártástól számított 9 hónapig tárolható.
Tárolási feltételek	Sika® Primer-3 N bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolható.
Sűrűség	kb. 1,00 kg/l (MSZ EN ISO 2811-1)
Szárazanyag tartalom	kb. 34%
Viszkozitás	kb. 10 mPa*s (MSZ EN ISO 3219)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás		Felületi kiadósság/liter	Hossz kiadósság/liter
	Porózus felületen	5 m ²	250 m
	Nem porózus felületen	8 m ²	400 m
Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C - +40 °C, min. 3 °C -kal a harmatpont felett		
Alapfelület hőmérséklete	+5 °C - +40 °C		